

Matériel (Nom commercial)	Température en °C	Eau	Acide	Lessive	Matières grasses	Carburant	Ozone	Hydrogènes carburés			Résistance à la traction	Allongement à la rupture	Elasticité de rebondissement	Résistance à l'abrasion
								Aliphatiques	Aromatiques	Chlorés				
NR (caoutchouc naturel)	-30/+80	+	*	+	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
EPDM	-30/+150	++	++	++	-	-	++	-	-	-	+	+	+	+
NBR (Perbunan)	-40/+110	+	+	+	+	+	*	++	-	-	+	+	+	++
HNBR (Therban)	-40/+150	+	+	+	+	+	*	++	-	-	+	+	+	++
FPM (Viton)	-30/+220	+	+	+	++	++	++	++	++	++	+	+	-	+
CR (Neoprene)	-30/+120	++	+	+	*	-	++	+	-	-	+	+	+	+
VMQ (Silicon)	-50/+220	+	*	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	*
FVMQ (Fluorsilicon)	-70/+170	+	*	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	*
FFKM (Perfluor)	-30/+300	++	++	*	++	++	++	++	++	++	+	+	-	+
TPE (Thermolast K)	-20/+120	Demandez-nous les caractéristiques techniques												

Clé: ++ = très bien + = bien/utilisable * = modéré/moins utilisable - = inférieur/pas utilisable
Ces indications sont sous réserve et sans prétention à l'exhaustivité